



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### WIGOLOID Nitro - Spritzkitt

<b>Basis:</b>	Nitrocellulose mit Alkydharz kombiniert, Weichmacher, sowie Füllstoffe.
<b>Eigenschaften:</b>	Gut füllender Kitt mit rascher Trocknung und guter Schleifbarkeit.
<b>Festkörper:</b>	46 ± 3 %.
<b>Lieferviskosität:</b>	60 - 80 Sekunden nach DIN 53211
<b>Dichte:</b>	ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verdünnung:</b>	10 - 20 % Nitro Verdünnung S 4
<b>Untergrund:</b>	Grundiertes Metall, im Innenbereich auch für Holz geeignet. Als Grundierung eignen sich nitrofesten Grundierungen wie zum Beispiel WIGODUR Metallgrund h 457. Der Untergrund muß sauber, fettfrei und trocken sein.
<b>Verarbeitung:</b>	Der Auftrag erfolgt durch Spritzen. Zum Schleifen sollte die Körnung 220 - 280 verwendet werden. Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen!
<b>Auftragsmenge:</b>	150 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit:</b>	Staubtrocken: nach 15 - 20 Minuten griffest: nach zirka 40 Minuten schleifbar: nach zirka 2 Stunden
<b>Überlackierbarkeit:</b>	Mit Nitro - Lacken und lufttrocknenden KH - Lacken.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Bei kühler Lagerung in original verschlossenen Gebinden 1 Jahr.
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Aug 18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

---

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800