



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDUR Acryl h 1690 NEU 2 Komponenten - PUR – Lack

- Basis:** Acrylharz mit aliphatischem Isocyanat
- Verwendung:** Hochwertige Industrielackierungen, Nutzfahrzeuglackierung, Sanierung von Polyesterflächen usw. Für Unterwasserlackierungen wird EWIDUR Acryl h 1690 NEU nicht empfohlen!
- Eigenschaften:** Ewidur Acryl h 1690 NEU ist ein 2-K Produkt mit sehr gutem Glanz und Verlauf sowie Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit.
- Glanzgrad:** Ewidur Acryl h 1690 NEU farblos: glänzend, matt
Ewidur Acryl h 1690 NEU färbig: glänzend, seidenmatt, matt
- Untergrund:** Als Untergrund eignen sich 2-K Epoxigrundierungen und 2-K Acrylfüller. Polyesterspachtel oder Polyesterfüller müssen mit obigen Materialien abisoliert werden. EWIDUR Acryl h 1690 NEU kann auch direkt auf Holz, Beton, Metall (Eisen, Zink, Aluminium), GFK u. Hart-PVC lackiert werden. Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein.
- Mischungsverhältnis:** nach Gewicht: 5:1 mit Ewidur Härter 9075
- Verarbeitungszeit:** Das gemischte Material ist bei 20° C 90 Minuten verarbeitbar.
- Verdünnung:** ca. 20 % EWIDUR Verdünnung, (beim Spritzen)
ca. 5 % Verzögerer L64 (beim Streichen)
- Verarbeitung:** Viskosität: 18 – 20 Sek. nach DIN 4/20°C
Spritzdüse: 1,4-1,7 mm
Spritzdruck: 3 – 4 bar
Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen und vor der Ofentrocknung: 10 – 15 min.
Lufttrocknung bei 20°C: staubfrei: 10 – 15 min.
Griffest: 4 – 5 Std.
Durchgetrocknet: 10 – 12 Std.
Ofentrocknung bei 60°C: 30 – 40 min.
Überlackierbar m. Ewidur h 1690 NEU: n. 24 Std. bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich.
Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch sofort gereinigt werden.
- Ergiebigkeit:** ca. 6 - 8 m²/kg
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung:
EWIDUR Acryl h 1690 NEU mind. 1 Jahr,
EWIDUR Härter 9075 mind. 6 Monate.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt

Juli 21

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800