



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN Supersiegel NEU

Verwendungszweck:	Wasserverdünnbarer, farbloser, umweltfreundlicher 1 Komponenten PU -Parkettsiegel für die Lackierung von Parkett- und Holzböden sowie Holz im Innenbereich.
Eigenschaften:	EWIDRIN Supersiegel NEU zeichnet sich durch eine gute Verarbeitbarkeit, rasche Trocknung, hohe Strapazierfähigkeit sowie gute Chemikalienbeständigkeit aus. Von besonderer Bedeutung ist die gute UV Beständigkeit.
Basis:	Modifizierte Polyurethan-Dispersion.
Glanzgrad:	in glänzend und seidenmatt lieferbar.
Lieferviskosität:	50 ± 3 Sekunden nach DIN 53211.
Verdünnung:	Grundbeschichtung: bis max. 5 % Wasser Deckbeschichtung: unverdünnt
Verarbeitungsverviskosität:	Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.
Festkörper:	je nach Glanzgrad: ca. 30%
Dichte:	ca. 1,04 g/cm ³ (bei 20°C)
Untergrund:	Dieser muss gut geschliffen, frei von Schleifstaub, Fett, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Eine eigene Grundierung ist nicht erforderlich. Zum Ausbessern von Fugen- und Holzfehlern kann EWILIN Fugenkitt Lösung (siehe separates Merkblatt) eingesetzt werden.
Verarbeitung:	2 – 3 x Streichen oder rollen Vor dem Letztanstrich erfolgt ein Zwischenschliff (Korn 180 - 240) Bereits lackierte Böden müssen gut angeschliffen und 1 - 2x lackiert werden. Die Raum-, Material- und Holztemperatur muss mind. 15°C betragen.
Trocknung:	Bei 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60%: ca. 3 Stunden.
Trittfest:	ca. 24 Stunden nach dem Letztanstrich. Das Auflegen von Teppichen und feuchtes Reinigen sollte erst nach 5 Tagen erfolgen.
Ausgiebigkeit:	Beim Arbeiten mit der Streichbürste oder dem Roller reicht 1 lt für 8 - 10 m ² bei einem Auftrag.
Besondere Hinweise:	Reinigung der rostfreien Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Eintrocknete Lackreste mit Aceton entfernen.
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung (nicht unter + 10°C und nicht über + 30°C) 1 Jahr.
Sicherheitshinweise:	siehe Sicherheitsdatenblatt

VORSICHT FROSTEMPFLINDLICH!

März. 19

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Sbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800