

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN AQUA E 1913

pigmentiert

Produktbeschreibung:	Wasserverdünnbarer, pigmentierter Möbellack mit ausgezeichneter Schleifbarkeit, sehr guter Füllkraft, sowie guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit.
Basis:	Modifizierte Polyurethan Dispersion
Glanzgrad:	20 matt
Lieferviskosität:	45 - 50 Sekunden nach DIN 53211
Dichte:	1,05 – 1,2 g/cm ³ (bei 20°C)
Festkörper:	je nach Farbton; bei Weiß ca. 47%
Untergrund:	Für alle Holzarten geeignet. Bei extrem gerbsäurehaltigen, dunkelfärbigen Laubhölzern (wie z.B. Eiche) und störstoffreichen Exotenhölzern ist es empfehlenswert 1x mit einem lösungsmittelhaltigen Lack zu grundieren, um Verfärbungen zu verhindern.
Holzschliff:	Wasser führt zur Quellung des Holzes und zum Aufstellen der Fasern. Es ist daher ein besonders sorgfältiger Holzschliff unerlässlich. Der Holzfeinschliff erfolgt mind. mit K 180.
Verdünnung:	Der Lack wird spritzfertig geliefert, kann jedoch in Ausnahmefällen mit 1 - 3% Wasser verdünnt werden.
Verarbeitung:	Der Auftrag erfolgt durch zwei- bis dreimaliges Spritzen mit Zwischentrocknung und Zwischenschliff (Korn ca. 240). Die Raum-, Material- und Holztemperatur muss mind. 15°C betragen.
Auftragsmenge:	80 – 120 g/m ² je Schicht
Trocknung:	(bei 20°C und einer Luftfeuchtigkeit unter 70%): griffest: ca. 30 Minuten schleifbar: ca. 2 Stunden Durch Wärme (bis 80°C) und Umluft können die Trockenzeiten wesentlich verkürzt werden.
Besondere Hinweise:	Reinigung der rostfreien Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit EWIDRIN Reinigungsmittel E 1637 1:10 mit Wasser verdünnt. Eintrocknete Lackreste mit Aceton entfernen.
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung (nicht unter +10°C und nicht über +25°C) 6 Monate.
Sicherheitshinweise:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

VORSICHT FROSTEMPFLINDLICH

Okt 13

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Strabengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Słbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800