



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, [www.wildschek.at](http://www.wildschek.at)

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### WIGODUR Express Einschichtlack NEU

- Basis:** wetterbeständiges Alkydharz, Zinkphosphat
- Beschreibung:** Einschichtlack mit aktivem Korrosionsschutz, daher hervorragender Rostschutz auch ohne Grundierung. Gut deckend rasch trocknend, schlagfest, licht- und wetterbeständig.
- Glanzgrad:**  
glänzend: ca. 90%  
seidenglänzend: ca. 70%  
seidenmatt: ca. 40%
- Untergrund:** Eisen und Holz. WIGODUR Express Einschichtlack kann ohne Grundierung direkt auf Schwarzblech aufgetragen werden.  
Der Untergrund muß trocken, frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein. Fest haftende Altanstriche müssen angeschliffen werden.  
Bei maßhaltigen Holzteilen wird die Verwendung eines Ventilationsgrundes empfohlen.  
Bei Verwendung von Fremdgrundierungen ist die Zwischenschichthaftung zu überprüfen.
- Verarbeitung:** Streichen, rollen und airless-spritzen mit 0 – 5 % Verdünnung, Spritzen mit der Becherpistole mit zirka 15% Verdünnung.  
Die Verarbeitung darf nur in genehmigungspflichtigen Lackieranlagen erfolgen!  
Die Temperatur darf während der Verarbeitung nicht unter +10°C und nicht über +30°C betragen.
- Verdünnung:** Zum Spritzen mit der Becherpistole: KH – Verdünnung 9005, zum Streichen: Verzögerer L 64
- Anstrichaufbau:** Für Außenlackierungen ist eine Trockenschichtstärke von mindestens 60µm erforderlich.
- Trocknung:** bei 20°C und 60µm trocken  
staubtrocken: ca. 30 Minuten  
griffest: ca. 5 Stunden  
Forcierte Trocknung bis +80°C möglich
- Ergiebigkeit:** zirka 6m<sup>2</sup>/kg / Schicht (60µm trocken)
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung 1 Jahr.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt

Dez21

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

---

Filialen: Judendorf-Sträßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800