

TECHNISCHES MERKBLATT

WIGODECOR DICKSCHICHTLASUR

- Eigenschaften:** Lösungsmittelhaltige Dickschichtlasur die dem Holz eine natürliche, dekorativ aussehende Oberfläche verleiht. Das Produkt ist witterungsbeständig und wasserabweisend und daher bestens geeignet zu Behandlung von solchen Weich- und Hartholzbauteilen, die dem Wetter ausgesetzt sind und trotzdem maßgleich bleiben müssen.
- Basis:** Kombination Alkydharz mit lichtechten Pigmenten
- VOC- Gehalt:** Kat. A/e 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 390 g/l VOC.
- Farbtöne:**
- | | | |
|----------|------------|-----------|
| farblos | kiefer | alkiefer |
| eiche | teak | nuß |
| mahagoni | palisander | ebenhholz |
- Untergrund:** Dieser muss sauber, staub- und fettfrei sein.
- Verarbeitung:** Der Auftrag erfolgt mit dem Pinsel und ist durch die thixotrope Einstellung leicht und problemlos. Zum Verdünnen (wenn erforderlich) und Reinigen der Geräte Farbverdünnung 9001 verwenden.
- Außenanstriche:** Hier sind 3 Schichten erforderlich, wobei die erste Schicht tief in das Holz eindringen muss. Dazu wird eine ausgerüstete Holzschutzlasur, mit Wirkstoffe gegen Holzschädlinge, empfohlen (wie z.B. Sikkens Cetol Aktiva oder Xyladecor Xylamon Imprägniergrund (siehe separate Merkblätter). Die Teile müssen auch an der Innen- und Hirnholzseite imprägniert werden.
- Innenanstriche:** wie Tür- und Fensterinnenseiten: 1 - 2maliger Auftrag von WIGODECOR DICKSCHICHT Holzlasur je nach gewünschter Farbtiefe.
- Trocknung:** Staubtrocken nach ca. 3 Stunden
überstreichbar nach ca. 12 Stunden
bei 20°C und 60 % Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch:** 1 lt. reicht für ca. 10 m² für einen Anstrich, je nach Untergrund.
- Besondere Hinweise:** Alle Farbtöne können untereinander gemischt werden. WIGODECOR DICKSCHICHT Holzlasur farblos dient zum Abschwächen der Farbtöne, um verschiedene Helligkeitsstufen zu erzielen. Bei Außenanstrichen darf der farblose Anteil maximal 50% betragen.
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung mind. 1 Jahr.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt