



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

Shop Primer F 132 NEU

| | |
|-----------------------------|--|
| Einsatzgebiet: | Fahrzeug-, Maschinen- und Apparatebau. Haftvermittler für Wiederlackierung von alten Anstrichen, Temporärer Korrosionsschutz bei Einsatz als Montage-Grundierung (Shop-Primer). |
| Farbton: | ca. RAL 7001 silbergrau, ca. RAL 8004 kupferbraun |
| Festkörper: | 31 – 39 % nach Gewicht 15 – 21 % nach Volumen |
| Lieferviskosität: | 30 – 35 sec. 4mm/20°C DIN EN ISO 2431 |
| Dichte: | 1,06 + / - 0,05 g/cm ³ |
| Untergrund: | Als Untergrund sind Eisen, Aluminium und verzinkte Oberflächen geeignet. Der Untergrund muß trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Bei Aluminium und Zink müssen Oxydschichten entfernt werden. Es empfiehlt sich zur Haftungsprüfung eine Probestfläche anzulegen. |
| Verdünnung: | Nitroverdünnung S 4 spez. |
| Verarbeitung: | Druckluft – Becherpistole (Düsengröße 1,5 – 1,8 mm) Druck: 4,0 – 5,0 bar Airless (Düsengröße 0,280 – 0,330 mm, 0,011 – 0,013 inch) Druck: 120 – 180 bar Airmix (Düsengröße 0,280 – 0,330 mm, 0,011 – 0,013 inch) Druck: 80 – 120 bar zzgl. 1,5 – 3,0 bar Zusatzluft Heißlackierung bis 80°C möglich |
| Trocknung: | bei 20µm Trockenschichtdicke: Staubtrocken : ca. 15 Minuten Klebfrei : ca. 30 Minuten Griffest : ca. 30 Minuten |
| Überlackierbarkeit: | Shop-Primer F 132 ist universell überlackierbar. Auf Grund der Vielzahl der möglichen Decklacke, unbedingt vor Beginn einer Serienlackierung eine Probelackierung anlegen. Beim Überlackieren mit 2-K Lacken darf die Trockenschichtdicke von Grund und Lack je 30 µm nicht überschreiten. Zu beachten : bei Überlackierung mit hellen oder weißen KH – Lacken kann es zu Vergilbung kommen. |
| Ergiebigkeit: | 8 - 10 m ² /kg bei 15 - 25 µm Trockenschichtdicke. |
| Lagerfähigkeit: | 12 Monate in nicht geöffneten Originalgebinde. Serumbildung sowie weicher, aufrührbarer Bodensatz, entstehen bei der Lagerung, welche aber keine Mängel darstellt. |
| Sicherheitshinweise: | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| VOC – Gehalt : | 688 + / - 25 g / l |

Aug 2021

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Gratwein-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800