



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Wigodur 1K ACRYLLACK ZAS

<b>Basis:</b>	wetterbeständiges Acrylharz
<b>Beschreibung:</b>	geeignet für farbige dekorative Einschichtlackierungen auf Zink, Aluminium und Stahl, hervorragender Rostschutz, gut deckend, sehr rasch trocknend, schlagfest, licht- und wetterbeständig.
<b>Glanzgrad:</b>	glänzend und seidenmatt
<b>Untergrund:</b>	gute Haftung auf Zink, Aluminium und Stahl;  Der Untergrund muß trocken, frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein. Fest haftende Altanstriche müssen angeschliffen und auf Haftung geprüft werden. Verzinkte Flächen müssen mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche oder einem Zinkreiniger vorbereitet werden. Alu muss angeschliffen werden.
<b>Verarbeitung:</b>	streichen, rollen und spritzen mit 0-15% KH-Verdünnung 9005  Bei Arbeiten über 25°C wird empfohlen mit 5-15% Verzögerer L 64 zu verdünnen.  Die Temperatur darf während der Verarbeitung nicht unter +10°C und nicht über 30°C betragen.
<b>Verdünnung:</b>	KH-Verdünnung 9005
<b>Anstrichaufbau:</b>	für eine Außenlackierung ist eine Trockenschichtdicke von mindestens 60µm erforderlich
<b>Trocknung:</b>	bei 20°C und 60µm Trockenschichtstärke:  staubtrocken: ca. 30 Minuten  griffest: ca. 60 Minuten  montagefest: ca. 4 Stunden
<b>Ergiebigkeit:</b>	6m <sup>2</sup> /kg bei 60µm Trockenschichtstärke
<b>Lagerfähigkeit:</b>	in original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung 1 Jahr.
<b>Sicherheitshinweise:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt

April 21

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

---

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800