



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN Einschichtfarbe F 185

Basis:	Modifizierte Acrylatdispersion.
Einsatzgebiet:	Einschichtlackierung von Metallteilen.
Eigenschaften:	Hitzebeständig bis 300°C
Glanzgrad:	matt
Untergrund:	Rost- und fettfreies Stahlblech, Aluminium und Messing.
Verdünnung:	Leitungswasser.
Verarbeitung:	Unverdünnt mit dem Airlessgerät (Düse 0,28 - 0,33 mm Druck 150 - 200 bar) oder mit ca. 3 % Wasser mit der Becherpistole (Düse 1,5 mm, Druck 2 bar). EWIDRIN Einschichtfarbe F 185 darf bei Temperaturen unter 10°C nicht mehr verarbeitet werden.
Viskosität:	ca. 3.000 mPas
Dichte:	1,20 g/cm ³ (bei 20 °C)
Trocknung:	(bei 20°C und 100 µm Trockenschichtdicke) Staubfrei: nach ca. 30 Minuten Griffest: nach ca. 3 Stunden Nach ca. 3 Stunden kann EWIDRIN Einschichtfarbe F 185 mit sich selbst überlackiert werden.
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden 1 Jahr. Nicht unter 10°C lagern.
Sicherheitshinweise:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

FROSTEMPFINDLICH!

Aug. 01

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800