



Ing. E. Wildschek & Co., A-1230 Wien, Walter-Jurmann-Gasse 8, vorm. Industriegasse
Telefon: 01 / 804 15 06-0, Fax: 01/ 804 21 69, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDUR NOVACRYL / SF

- Basis:** Farbloser, silikonfreier 2-Komponenten - Polyurethan - Möbellack auf Acrylharz – Basis mit Lichtschutzkonzentrat, frei von Nitrozellulose.
- Eigenschaften:** Die mit EWIDUR NOVACRYL SF lackierten Möbeloberflächen zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Lichtechtheit, gute Füllkraft, rasche Trocknung und gute Resistenz gegen Haushaltschemikalien aus.
- Die Beanspruchungsgruppe 1B1 nach ÖNORM A 1605 Teil 12 wird erreicht. (Laborprüfung).
- Auf Grund der hervorragenden Lichtechtheit und des absolut farblosen Lackfilmes ist dieses Lacksystem zum Überlackieren von weißpigmentierten PU-Lacken, aber auch zum Lackieren von hellen Holzarten bzw. gebleichten Hölzern geeignet.
- Glanzgrade:** 60 seidenglänzend 40 seidenmatt 20 matt
- Lieferviskosität:** 50 - 55 Sek. nach DIN 53211
- Mischungsverhältnis:** EWIDUR NOVACRYL SF 10 Gewichtsteile
EWIDUR Härter E 1433/H 1 Gewichtsteil
- Topfzeit der Mischung:** ca. 1 Tag bei Raumtemperatur
Bereits abgemischter Lack kann, soweit die Mischung nicht eingedickt ist, am nächsten Tag einem frischen Ansatz im Ausmaß von bis zu 30 % zugesetzt werden.
Eine eingedickte Mischung darf nicht mehr verwendet werden.
- Verdünnung:** ca. 10 % EWIDUR Verdünnung
Zur Verzögerung der Antrocknung bei hohen Temperaturen bzw. beim Lackieren von großen Flächen kann anstelle von EWIDUR Verdünnung auch Verzögerer L 64 verwendet werden.
- Verarbeitung:** Der Auftrag erfolgt durch zwei- bis dreimaliges Spritzen (mittels Becherpistole, Airmix oder Airless Spritzgerät) mit Zwischentrocknung und Zwischenschliff auf staub- und fettfreies Holz.
Ausgehärtete Lackschichten vor dem Überlackieren gut anschleifen.
Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.
- Auftragsmengen:** 80 - 150 g/m² je Auftrag
- Trockenzeit:** nach ca. 20 Minuten staubtrocken
nach ca. 1 - 2 Stunden schleifbar
- Lagerfähigkeit:** EWIDUR NOVACRYL SF mind. 1 Jahr
EWIDUR Härter E 1433/H mind. 6 Monate
Bei kühler Lagerung in gut verschlossenen Originalgebinden.
- Sicherheitshinweise:** siehe Sicherheitsdatenblatt

Mai 20

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Sträßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800