



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, [www.wildschek.at](http://www.wildschek.at)

---

## EWIDRIN Supersiegel PLUS

- Verwendungszweck:** Wasserverdünnbarer, farbloser, umweltfreundlicher Parkettsiegel für die Lackierung von Parkett- und Holzböden sowie Korkböden und Holz im Innenbereich.
- Eigenschaften:** Ewidrin Supersiegel PLUS kann sowohl einkomponentig als auch, nach Härterzugabe, zweikomponentig verarbeitet werden.  
Weiters zeichnet sich das Material durch seine gute Verarbeitbarkeit, rasche Trocknung, hervorragende Strapazierfähigkeit sowie gute Chemikalien- und UV-beständigkeit aus.
- Basis:** Modifizierte Polyurethan/Acrylat Dispersion.
- Glanzgrad:** seidenmatt
- Lieferviskosität:**  $24 \pm 3$  Sekunden nach DIN 53211.
- Festkörper:** ca. 33 %
- Dichte:** ca.  $1,03 \text{ g/cm}^3$  (bei  $20^\circ\text{C}$ )
- Mischungsverhältnis:** bei zweikomponentiger Anwendung: 10:1 mit Ewidrin Härter PLUS mischen.  
  
Nach Zugabe des Härters muss das Gemisch ca. 15 min. reagieren, wobei es zu einem Viskositätsanstieg kommt. Anschließend wird bei Bedarf mit 5-10% Wasser die Verarbeitungviskosität eingestellt.
- Topfzeit:** max. 4 Stunden bei  $20^\circ\text{C}/65\%$  Luftfeuchtigkeit verarbeitbar  
Beim Überschreiten der Topfzeit können Oberflächenstörungen auftreten.  
Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
- Verarbeitungviskosität:** Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber beim Grundieren bzw. beim Spritzen mit Wasser (max. 5 %) verdünnt werden.
- Untergrund:** Dieser muss gut geschliffen, frei von Schleifstaub, Fett, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Eine eigene Grundierung ist nicht erforderlich.  
  
Zum Ausbessern von Fugen- und Holzfehlern kann EWILIN Fugenkitt Lösung (siehe separates Merkblatt) eingesetzt werden.
- Verarbeitung:**  
1. Spachtelverfahren  
1-2x Spachteln mit Ewidrin Supersiegel PLUS (ca.  $30\text{-}40 \text{ g/m}^2/\text{Auftrag}$ )  
Trocknung ca. 30 min.  
2x Streichen oder Rollen (ca.  $120 \text{ g/m}^2/\text{Auftrag}$ )  
Vor dem Letztauftrag erfolgt ein Zwischenschliff (Korn 120 - 180)  
2. Streich- oder Rollauftrag  
2-3x Streichen oder Rollen (ca.  $120 \text{ g/m}^2/\text{Auftrag}$ ) Trocknung jeweils ca. 2-3 Std.  
Vor dem Letztauftrag erfolgt ein Zwischenschliff (Korn 120 - 180)  
3. Spritzauftrag  
2-3maliger Spritzauftrag mittels Becherpistole oder Airless bzw. Airmix Gerät.  
Vor dem Letztauftrag erfolgt ein Zwischenschliff (Korn 120 - 180)
- Bereits lackierte Böden müssen gut angeschliffen und 1 - 2x lackiert werden.  
Die Raum-, Material- und Holztemperatur muss mind.  $15^\circ\text{C}$  betragen.



Ing. E. Wildschenk & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, [www.wildschenk.at](http://www.wildschenk.at)

---

- Trocknung:** Bei 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60%: ca. 2-3 Stunden.
- Trittfest:** ca. 8 Stunden nach dem Letztanstrich leicht begehbar  
nach ca. 1 Woche voll belastbar  
Das Auflegen von Teppichen und feuchtes Reinigen sollte erst nach ca. 2 Wochen erfolgen.
- Bewertung d. Rutschhemmung:** Klasse R10 nach DIN 51130 (bei Glanzgrad seidenmatt)
- Besondere Hinweise:** Reinigung der rostfreien Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.  
Eingetrocknete Lackreste mit Aceton entfernen.
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung (nicht unter + 6°C und nicht über + 35°C) 2 Jahre.
- Sicherheitshinweise:** siehe Sicherheitsdatenblatt

**VORSICHT FROSTEMPFLINDLICH!**

Nov. 22

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

---

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800