



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, [www.wildschek.at](http://www.wildschek.at)

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### WIFFOLIT SH Lack E 1420 NEU farblos

<b>Basis:</b>	1 - Komponenten säurehärtender Lack
<b>Eigenschaften:</b>	WIFFOLIT SH-Lack E 1420 ist ein farbloser Lack für offenporige Möbellackierungen, dessen eingebauter Härter erst nach Verdunsten der Lösungsmittel wirksam wird. Der durchgetrocknete Lackfilm ist hart, kratzfest, alkoholbeständig, sehr abriebfest und entspricht der Beanspruchungsgruppe 1 B nach ÖNORM A 1605 Teil 12 (Laborprüfung).
<b>Glanzgrade:</b>	60 seidenglänzend 40 seidenmatt 20 matt
<b>Lieferviskosität:</b>	30 - 45 Sek. nach DIN 53211 je nach Glanzgrad
<b>Verarbeitungsverviskosität:</b>	20 - 30 Sek. nach DIN 53211
<b>Verdünnung:</b>	10 bis 20 % Nitroverdünnung S 4 spez.
<b>Verarbeitung:</b>	Der Auftrag erfolgt durch zweimaliges Spritzen auf staub - und fettfreiem Holz mit Zwischenschliff (K220 – 280). Geräte sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung S 4 spez. oder Aceton reinigen.
<b>Auftragsmengen:</b>	80 - 120 g/m <sup>2</sup> je Auftrag
<b>Trockenzeit:</b>	schleifbar nach ca. 1 Stunde gesamter Lackaufbau: griffest nach ca. 2 Stunden durchgetrocknet nach ca. 6 Stunden
<b>Besondere Hinweise:</b>	Da wir keinen Einfluss auf die Art der eingesetzten Holzwerkstoffe, die Art und Menge des eingesetzten Leimes, sowie die Verarbeitungsmethoden haben, weisen wir darauf hin, dass die Ausgleichskonzentration des Formaldehyds in der Luft 0,1 ppm überschreiten kann. Der Lack darf nicht in Metallgefäßen aufbewahrt werden.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	bei kühler Lagerung in gut verschlossenen Originalgebinde: 1 Jahr
<b>Sicherheitshinweise:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt

Mai 19

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

---

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800