

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDUR Natureffektlack

Basis:	Farbloser 2 - Komponenten - Polyurethan - Möbellack auf Acrylharz - Basis, leicht thixotropiert.	
Eigenschaften:	Die mit EWIDUR Natureffektlack lackierten Möbeloberflächen ergeben stumpfmatte Oberflächen wobei auf Grund der geringen Holzanfeuerung der natürliche Holzcharakter weitgehend erhalten bleibt. Das Lackmaterial zeichnet sich durch eine rasche Trocknung, gute Lichtechtheit, angenehmen „Griff“, und gute Resistenz gegen Haushaltschemikalien aus. Durch die rasche Trocknung und das gute Stehvermögen, bedingt durch die leichte Thixotropie des Lackes, wird ein "Abrinnen" an den Kanten und stehenden Flächen weitgehend verhindert. Für alle Holzarten geeignet (speziell für Fichte gebürstet und Eiche). Um den Effekt einer „gekalkten“ Eiche zu erreichen, empfehlen wir EWIDUR Natureffektlack mit ca. 0,2 % Färbelösung E 1763 weiß einzufärben.	
Glanzgrad:	0 stumpfmatt	
Lieferviskosität:	45 - 50 Sek. nach DIN 53211	
Mischungsverhältnis:	EWIDUR Natureffektlack EWIDUR Härter E 1433 / H	10 Gewichtsteile 1 Gewichtsteil
Topfzeit der Mischung:	Das Lack - Härter - Gemisch ist bei Raumtemperatur ca. 2 Tage verwendbar. Bereits abgemischter Lack sollte prinzipiell am nächsten Tag nur bis ca. 30 % einer neuen Mischung zugesetzt werden. Eine eingedickte Mischung darf nicht mehr verwendet werden.	
Verdünnung:	10 - 20 % EWIDUR - Verdünnung	
Verarbeitung:	Der Auftrag erfolgt durch zwei- bis dreimaliges Spritzen mit Zwischentrocknung und Zwischenschliff auf staub- und fettfreies Holz. Ausgehärtete Lackschichten vor dem Überlackieren gut anschleifen. Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.	
Auftragsmengen:	80 - 120 g / m ² je Auftrag	
Trockenzeit:	nach ca. 15 Minuten staubtrocken nach ca. 1 - 2 Stunden schleifbar	
Lagerfähigkeit:	EWIDUR Natureffektlack EWIDUR Härter E 1433 / H bei kühler Lagerung in gut verschlossenen Originalgebinden.	mind. 1 Jahr mind. 6 Monate
Sicherheitshinweise:	siehe Sicherheitsdatenblatt	