



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

WIGODECOR HOLZLASUR für Außen

Hochleistungslasur für Außenanwendung

WIGODECOR Holzlasur ist ein lösungsmittelhaltiger, thixotropierter Anstrich mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, der das Holz färbt, ohne die Holzstruktur zu verdecken. Es verleiht dem Holz eine natürlich aussehende seidenmatten, witterungsbeständige und wasserabweisende Oberfläche. Der eingebaute UV-Absorber-Komplex schützt vor UV-Strahlung und vor späterer Vergrauung des Holzes.

Bei diesem Holzanstrich wurde auf eine besonders hohe Penetrierfähigkeit ins Holz sowie auf eine innovative Kombination der Trockenstoffe (kobaltfreie Formulierung) großen Wert gelegt. Die optimierte Rheologie ermöglicht eine leichte Verstreichbarkeit und gute Standfestigkeit auf senkrechten Flächen.

Dieses Produkt ist für den Außenbereich vorgesehen und darf deshalb nicht in Innenbereichen eingesetzt werden. (Anm. Innenseiten von Fenster und Außentüren gehören nicht zum Innenbereich).

- Dichte:** ca. 0,95 g/cm³ bei 20°C je nach Farbton
- Festkörper:** ca. 64 % je nach Farbton
- VOC-Gehalt:** Produktkategorie A/e (400 g/l [2010]) Dieses Produkt enthält: max. 380 g/l VOC.
- Glanzgrad:** seidenmatt

WIGODECOR Holzlasur wird in den Farbtönen Kiefer, Altkiefer, Teak, Eiche, Mahagoni, Nuss, Palisander, Ebenholz, und Silber geliefert. Die Farbtöne sind besonders gut lichtecht und in jedem Verhältnis untereinander mischbar (Ausnahme Silber).

WIGODECOR Holzlasur farblos dient zum Abschwächen der Farbtöne, um verschiedene Helligkeitsstufen zu erzielen. Der Farbanteil in der Mischung sollte mindestens 50% betragen.

Darüber hinaus können noch verschiedene Farbtöne über ein Mischsystem hergestellt werden.

Der Farbton ergibt sich letztendlich aus dem gewählten Farbton, der Eigenfarbe des Holzes und der jeweiligen Auftragsmenge.

- Auftragsmenge:** ca. 50 -80 g/m² pro Anstrich
dies entspricht einem Verbrauch je nach Untergrund von ca. 12 - 20 m² /lt. pro Anstrich
- Verarbeitung:** Der Auftrag erfolgt durch Streichen bei einer Arbeitstemperatur von ca. 10 – 30°C.
Keinesfalls jedoch Sprühen. Darf nicht ins Erdreich eindringen.
Bei Holz im Außenbereich 2 Arbeitsvorgänge vornehmen. Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

- Trockenzeit:** staubfrei: ca. 5-8 Std. griffest: ca. 5-12 Std.
überstreichbar nach 8 – 24 Stunden (Zeiten jeweils abhängig von Schichtstärke und Temperatur)

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Oberfläche empfiehlt es sich WIGODECOR Holzlasur sorgfältig zu verstreichen. Bis zur Benutzung des behandelten Holzes ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten. WIGODECOR Holzlasur ist gebrauchsfertig eingestellt. Zum Reinigen der Arbeitsgeräte ist Farbenverdünnung 9001 geeignet.

Feb.-18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Strabengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800



Beschichtungsaufbau: (mit Holzschutz)

) für tragende Bauteile ohne Erdkontakt im Außenbereich (Gebrauchsklasse 2 und 3) **mus** bei unbehandeltem Holz **1 mal** mit Xyladecor Xylamon farblos oder ähnlichem (siehe separate Merkblätter) grundiert werden um den erforderlichen Holzschutz zu erreichen, (z.B. Dachstühle, Hallenkonstruktionen, Carports, Balkone...)
Wirksamkeit: B...gegen Bläuepilz, P... gegen Pilze, Iv... vorbeugend gegen Insekten
W...Wetter- und Feuchtigkeitsbeständig

Renovierungsanstrich:

Zur Nachbehandlung genügt es, die Oberfläche mit einer Bürste von Staub und Schmutz zu reinigen und einmal mit WIGODECOR Holzlasur für Aussen zu überstreichen.

Ist die Oberfläche eventuell schon stark abgewittert oder vergraut, sollte der Untergrund zuerst überschleift und dann einmal mit einem Holzschutzmittel (wie oben unter Punkt Beschichtungsaufbau beschrieben) behandelt werden.

Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

WIGODECOR Holzlasur mit Filmschutz.

Enthält 0,12 g/100g 4,5-Dichlor-2octyl-2H-isothiazol-3-on
0,06 g/100g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Nur für den Außenanstrich verwenden. Nicht großflächig für den Anstrich von Räumen verwenden, die zur Lagerung von Lebens- oder Futtermitteln oder für den dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren bestimmt sind. Nicht für Holz, das in Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt, bzw. in Bienenhäusern, Saunaaanlagen und Gewächshäusern verbaut wird, verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise:

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit längerfristiger Wirkung |
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| P210 | Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen u. Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! |
| P243 | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. |
| P260 | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. |
| P271 | Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P303, P361, P353 | Bei Berührung mit der Haut: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort entfernen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
| P304, P340 | Beim Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen u. für ungehinderte Atmung sorgen. |
| P312 | Bei Unwohlsein: Giftinformationszentrum oder Arzt rufen. |
| P370, P378 | Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. |
| P403, P233 | Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P501 | Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. |

Lagerung: In original verschlossenen Gebinden und bei kühlere und trockener Lagerung: ca. 2 Jahre.

Feb.-18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800