



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDUR NOVACRYL THIX

- Basis:** Farbloser 2-Komponenten - Polyurethan - Möbellack auf Acrylharz – Basis mit Lichtschutzkonzentrat, frei von Nitrozellulose, thixotropiert.
- Eigenschaften:** EWIDUR NOVACRYL THIX zeichnet sich durch sehr gutes Stehvermögen, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Lichtehtheit, sehr gute Füllkraft, und gute Resistenz gegen Haushaltschemikalien aus.
- Die Beanspruchungsgruppe 1B1 nach ÖNORM A 1605 Teil 12 wird erreicht.
- Durch die starke Thixotropierung ist EWIDUR NOVACRYL THIX besonders verarbeitungssicher. Ein „Abrinnen“ an den Kanten und stehenden Flächen wird bei der Verwendung dieses Lacksystems verhindert.
- Auf Grund der hervorragenden Lichtehtheit und des absolut farblosen Lackfilmes ist dieses Lacksystem zum Lackieren von hellen Holzarten aber auch von gebleichten Hölzern geeignet.
- Glanzgrade:** 60 seidenglänzend 40 seidenmatt 20 matt
- Lieferviskosität:** thixotrop, ca. 60 Sek. nach DIN 53211
- Mischungsverhältnis:** EWIDUR NOVACRYL THIX 10 Gewichtsteile
EWIDUR Härter E 1433/H 1 Gewichtsteil
- Topfzeit der Mischung:** ca. 1 Tag bei Raumtemperatur
Bereits abgemischter Lack kann, soweit die Mischung nicht eingedickt ist, am nächsten Tag einem frischen Ansatz im Ausmaß von bis zu 30 % zugesetzt werden.
Eine eingedickte Mischung darf nicht mehr verwendet werden.
- Verdünnung:** ca. 10 % EWIDUR Verdünnung
Zur Verzögerung der Antrocknung bei hohen Temperaturen bzw. beim Lackieren von großen Flächen kann anstelle von EWIDUR Verdünnung auch Verzögerer L 64 verwendet werden.
- Verarbeitung:** Der Auftrag erfolgt durch zwei- bis dreimaliges Spritzen (mittels Becherpistole, Airmix oder Airless Spritzgerät) mit Zwischentrocknung und Zwischenschliff auf staub- und fettfreies Holz. Ausgehärtete Lackschichten vor dem Überlackieren gut anschleifen. Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.
- Auftragsmengen:** 100 - 150 g/m² je Auftrag
- Trockenzeit:** nach ca. 15 - 20 Minuten staubtrocken
nach ca. 2 Stunden schleifbar
- Lagerfähigkeit:** EWIDUR NOVACRYL THIX mind. 1 Jahr
EWIDUR Härter E 1433/H mind. 6 Monate
Bei kühler Lagerung in gut verschlossenen Originalgebinden.
- Sicherheitshinweise:** siehe Sicherheitsdatenblatt

Dez. 18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800