Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

CHROMARXOL NEU

Eigenschaften:	schnelltrocknend, hohe Füllkraft, gute Glanz – und Wetterbeständigkeit.
Glanzgrad:	glänzend, seidenmatt
Festkörper:	Je nach Farbton 46 – 60 %
Verarbeitung:	Als Untergrund eignen sich konventionelle und wasserverdünnbare Grundiersysteme auf Kunstharz-, Wasser- und Zweikomponentenbasis. Merkblätter der Grundierungen beachten. Bei Verwendung von Fremdgrundierungen, Haftung überprüfen! Um Hochziehen bei Zweifarblackierungen zu vermeiden, kann erst nach 3 Tagen die zweite Farbe aufgebracht werden. Diese Werte wurden bei 20° C und Trockenschichten von 60 bis 70 µm ermittelt. Bei Alt – Beschichtungen sollte vor der Reinigung und Beschichtung die Eignung des Reinigungsmittels bzw. des Beschichtungsstoffs getestet werden. (Gefahr des Hochziehens).
Applikation:	erfolgt mit ca. 10 – 20 % Verdünnung durch Spritzen, oder für Ausbesserungsarbeiten unverdünnt durch Streichen. Spritzdruck ca. 4 – 5 bar, Düsenweite 1,5 – 1,8 mm
Trocknung:	Lufttrocknung bei 20 ° C: staubfrei: ca. 45 min grifffest: ca. 2 – 3 Stunden montagefest: ca. 10 Stunden Wärmetrocknung bis 80° C nach 30 Minuten Ablüftzeit möglich.
Verdünnung:	KH Verdünnung 9001
Temperaturbeständigkeit:	bis 100°C Bei weißen oder hellen Farbtönen, kann es zu Vergilbungen kommen.
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung mind. 1 Jahr.
Ergiebigkeit:	8 - 10 m^2/kg
Sicherheitshinweise:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Mai 2021
Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.