



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

Bootslack NEU

Basis:	Polyurethan Alkydharz
Beschreibung:	Farbloser Alkydharzlack für die Lackierung von Holzbooten aber auch für Weich - und Hartholz im Außenbereich. Der durchgetrocknete Lackfilm ist besonders abriebfest, licht – und wetterfest und hat eine gute Chemikalien- und Wasserfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kunstharzlacken.
Lieferviskosität:	100 - 130 Sekunden / 4mm / 20° (DIN 53211)
Glanzgrad:	glänzend und matt
Untergrund:	Holz
Verarbeitung:	Streichen, Rollen oder Tauchen: bis 5 % Farbenverdünnung 9001 Spritzen mit der Becherpistole: ca. 10 % Farbenverdünnung 9001
Verdünnung:	Farbenverdünnung 9001
Anstrichaufbau:	2 bis 3 mal lackieren Bei Lackierungen die dem Wetter ausgesetzt sind, sollte das Holz zuerst mit ausgerüsteter Dünnschichtlasur imprägniert werden um es vor Schädlingen zu schützen.
Trocknung:	bei 20°C und einer Nassfilmschichtdicke von ca. 100 µm staubtrocken: ca. 1 Stunde griffest: ca. 6 Stunden überlackierbar: ca. 6-8 Stunden schleifbar: nach ca. 24 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeiten.
Ergiebigkeit:	ca. 10 m ² / lt / Schicht
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden: 1 Jahr.

Nov. 21

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800