



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

Corrophag Rostumwandler

Beschreibung:	Rostumwandler auf Tanninbasis.
Verwendungszweck:	Passivierung von tiefsitzenden mechanisch nicht entfernbaren Restrost.
Einsatzbereich:	Eisen und Stahl. Corrophag darf nicht auf verzinkten Flächen verwendet werden. Corrophag darf nicht im schweren Korrosionsschutz und nicht bei Dachbeschichtungen eingesetzt werden.
Untergrundvorbereitung:	Lösen Rost mechanisch entfernen. Der Untergrund muß trocken und fettfrei sein. Walzhaut unbedingt entfernen.
Verarbeitung:	Corrophag wird unverdünnt 1x dünn mit dem Pinsel aufgetragen
Reinigungsmittel:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Spiritus reinigen
Überlackierbarkeit:	Corrophag wird nach einer Trockenzeit von 24 Stunden mit einer Kunstharz-Rostschutzgrundierung, z.B. Chromarxit überlackiert. Nicht überlackiertes Corrophag bietet keinen ausreichenden Korrosionsschutz. Corrophag darf nicht mit 2K Materialien überlackiert werden.
Ausgiebigkeit:	1 kg reicht für ca. 10 - 15 m ²
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden mind. 1 Jahr.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt

März 05

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800