



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, [www.wildschek.at](http://www.wildschek.at)

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### EWIDRIN Betonsiegel NEU

<b>Basis:</b>	wasserverdünnbare Kunststoffdispersion
<b>Beschreibung:</b>	wasserverdünnbare Betonbeschichtung auf Acrylharzbasis, geruchsarm und umweltfreundlich. Der ausgehärtete Lack ist wasserbeständig, ölfest und gut abriebfest.
<b>Verwendung:</b>	geeignet zur Beschichtung von Kellerböden, Dachböden, Trockenräumen und dergleichen.
<b>Vorbehandlung:</b>	Neuer Beton muss mind. 2 Monate alt und trocken sein, Schalölrückstände und Schlemmeschichten sind zu entfernen. Alter Betonboden ist von Staub, Fett und Öl zu reinigen. Sandenden Untergrund mit 2K Imprägniermittel auf Epoxidharzbasis vorstreichen.
<b>Verarbeitung:</b>	Der 1. Auftrag erfolgt mit ca. 20 % Wasser verdünnt durch Streichen. In Abständen von mindestens 8 Stunden erfolgt der 2. gegebenenfalls der 3. Anstrich unverdünnt durch Streichen oder Rollen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter 5 °C verarbeiten.
<b>Trocknung:</b>	überstreichbar nach ca. 8 – 12 Stunden, je nach Temperatur. Nach 8 Tagen voll belastbar.
<b>Ergiebigkeit:</b>	1 ltr.- ausreichend für ca. 3-4 m <sup>2</sup> bei einem Anstrich.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung (nicht unter +10°C und nicht über +25°C) 1 Jahr. Vor Gebrauch aufrühren.
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt

**VORSICHT FROSTEMPFLINDLICH**

April 21

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

---

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800