



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, [www.wildschek.at](http://www.wildschek.at)

---

## TECHNISCHES MERKBLATT

### WIGOLOID Nitro-Email (NEU)

<b>Beschreibung:</b>	WIGOLOID Nitro Email zeichnet sich durch besonders rasche Trocknung, ausgezeichnete Polierfähigkeit und eine für Nitrolacke gute Wetter- und Lichtbeständigkeit aus.
<b>Basis:</b>	Nitrocellulose, Alkydharz
<b>Viskosität:</b>	60-70 Sekunden DIN 6/20 DIN53211
<b>Festkörper:</b>	farblos ca. 40%, färbig je nach Farbton 40 - 45%
<b>Dichte:</b>	ca. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verdünnung:</b>	Nitro Verdünnung S 4 spez.
<b>Verarbeitung:</b>	Durch Streichen (unverdünnt) oder Spritzen mit der Becherpistole (25 – 30 DIN Sekunden, = ca. 30% Nitroverdünnung), tauchen mit ca. 30 DIN Sekunden.
<b>Untergrund:</b>	Grundiertes Metall, im Innenbereich auch für geschliffenes und entstaubtes Holz geeignet. Als Grundierung eignen sich nitrofesten Grundierungen wie z.B. WIGODUR Metallgrund h 457 oder WIGOLOID Nitro Spritzkitt (nur für innen).
<b>Trocknung:</b>	bei 20°C und einer Trockenschichtdicke von 40µm staubfrei nach ca. 15 Minuten griffest nach ca. 30 Minuten
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 7 m <sup>2</sup> / lt. pro Auftrag
<b>Lagerfähigkeit:</b>	In original verschlossenen Gebinden mindestens 1 Jahr.
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Juli 19

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800