



Ing. E. Wildschenk & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschenk.at

TECHNISCHES MERKBLATT

WIGODECOR DÜNNSCHICHTLASUR

für den Außenbereich

WIGODECOR Dünnschichtlasur ist eine lösungsmittelhaltige Holzlasur mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, die das Holz färbt ohne die Holzstruktur zu verdecken. Bei diesem Holzanstrich wurde auf eine besonders hohe Penetrierfähigkeit ins Holz, sowie auf eine innovative Kombination der Trockenstoffe (kobaltfreie Formulierung) großen Wert gelegt. Diese Lasur verleiht dem Holz eine natürlich aussehende witterungsbeständige Oberfläche.

Das Produkt ist für den Außenbereich vorgesehen und darf deshalb nicht in Innenbereichen eingesetzt werden. (Anm. Innenseiten von Fenstern und Außentüren gehören nicht zum Innenbereich).

Dichte: ca. 0,84 g/cm³ bei 20°C je nach Farbton

VOC-Gehalt: Produktkategorie A/f (700 g/l [2010]) Dieses Produkt enthält max. 690 g/l VOC.

WIGODECOR Dünnschichtlasur wird in den Farbtönen Kiefer, Altkiefer, Teak, Eiche, Mahagoni, Nuss, Palisander, Ebenholz geliefert. Die Farbtöne sind besonders gut lichtecht und in jedem Verhältnis untereinander mischbar.

WIGODECOR Dünnschichtlasur farblos dient zum Abschwächen der Farbtöne, um verschiedene Helligkeitsstufen zu erzielen. Bei Außenanwendung soll der Farbanteil in der Mischung mindestens 50% betragen. Darüber hinaus können noch verschiedene Farbtöne über ein Mischsystem hergestellt werden. Der Farbton ergibt sich letztendlich aus dem gewählten Farbton, der Eigenfarbe des Holzes und der jeweiligen Auftragsmenge.

Verarbeitung:

Der Auftrag erfolgt durch Streichen, bei einer Arbeitstemperatur von ca. +10 – +30 °C.

Keinesfalls jedoch Sprühen. Darf nicht ins Erdreich gelangen.

Vor Gebrauch gründlich aufrühren! Bei außen verbaute Holz zwei Arbeitsvorgänge vornehmen.

Trockenzeit:

zwischen den einzelnen Behandlungen 5 bis 8 Stunden.

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Lasur empfiehlt es sich, nach 20 bis 30 Minuten, die Oberfläche mit einem trockenen Pinsel oder Lappen noch einmal zu überarbeiten.

Bis zur Benutzung des behandelten Holzes ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten.

Bei gerbstoffreichen Hölzern (wie z.B. Eiche, Teak,...) kann es zum „Auswaschen“ von Holzinhaltstoffen kommen.

Auftragsmenge: ca. 80 – 100 g/m² pro Anstrich / je nach Untergrund

Verbrauch: 1 Liter reicht bei 2 Anstrichen für ca. 6 m².

WIGODECOR Dünnschichtlasur wird unverdünnt angewendet.

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte ist Farbenverdünnung 9001 geeignet.

Mai 23

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800



Beschichtungsaufbau: (m. Holzschutz)

.) für nicht tragende Bauteile ohne Erdkontakt im Außenbereich (Gebrauchsklasse 2 und 3) wird empfohlen bei unbehandeltem Holz **1 mal** mit Sikkens Cetol Aktiva oder Xyladecor Xylamon Imprägniergrund o. ähnlichem (siehe separate Merkblätter) zu grundieren um den erforderlichen Holzschutz zu erreichen.

(z.B. bei Gartenzäune, Pergolen, Gartenhäuser,...)

Wirksamkeit: B...gegen Bläuepilz, P... gegen Pilze, W...Wetter- und Feuchtigkeitsbeständig

.) für tragende Bauteile ohne Erdkontakt im Außenbereich (Gebrauchsklasse 2 und 3) **muss** bei unbehandeltem Holz

1 mal mit Xyladecor Xylamon farblos oder ähnlichem (siehe separate Merkblätter) grundiert werden um den erforderlichen Holzschutz zu erreichen. (z.B. Dachstühle, Hallenkonstruktionen, Carports, Balkone...)

Wirksamkeit: B...gegen Bläuepilz, P... gegen Pilze, Iv... vorbeugend gegen Insekten

W...Wetter- und Feuchtigkeitsbeständig

Renovierungsanstrich:

Zur Nachbehandlung genügt es, die Oberfläche mit einer Bürste von Staub und Schmutz zu reinigen und einmal mit WIGODECOR Dünnschichtlasur zu überstreichen.

Ist die Oberfläche eventuell schon stark abgewittert oder vergraut, sollte der Untergrund zuerst überschliffen und dann einmal mit einem Holzschutzmittel (wie oben unter Punkt Beschichtungsaufbau beschrieben) behandelt werden.

Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

WIGODECOR Dünnschichtlasur mit Filmschutz.

Enthält 0,12 g/100g 4,5-Dichlor-2octyl-2H-isothiazol-3-on

0,06 g/100g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Nur für den Außenanstrich verwenden. Nicht großflächig für den Anstrich von Räumen verwenden, die zur Lagerung von Lebens- oder Futtermitteln oder für den dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren bestimmt sind. Nicht für Holz, das in Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt, bzw. in Bienenhäusern, Saunaaanlagen und Gewächshäusern verbaut wird, verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210	Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen u. Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
P241	Explosionssgeschützte elektrische Geräte verwenden.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P261	Einatmen von Dampf vermeiden.
P271	Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303, P361, P353	Bei Berührung mit der Haut: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort entfernen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304, P340	Beim Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen u. für ungehinderte Atmung sorgen.
P312	Bei Unwohlsein: Giftinformationszentrum oder Arzt rufen.
P370, P378	Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden.
P403, P233	Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Lagerung: In original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung: ca. 1 Jahr

Mai 23

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,

Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800